

UV 油

产品描述

Biohouse® 碧欧 UV 油是以植物油为基料的 UV 固化木器涂料。主要适用木地板的涂装，也可用于集成材，家具板材的涂装。

产品编号

9500 - 缎光

9501 - 哑光

基材处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，
木材表面砂光至 180#。

使用

使用前充分搅拌，无须稀释。

施工：

用辊涂涂布机。共 2 涂，总涂布量为 15 - 20 g/cm²；具体如下：

第一涂：涂布量 10 - 12 g/cm²，

对于拉丝的基材，建议用正逆辊，正辊用海绵橡胶辊或较软橡胶辊，逆辊为较硬橡胶辊（硬度 50），用于将多余的油去除。

抛光（可选）：尼龙盘抛光（拉丝基材，或着色时推荐采用）

UV 固化：半干，能量要求 300mJ/cm². 速度 10m/min,

抛光处理：用抛光轮，杜邦丝 0.5，或 400#砂带进行抛光处理；

第二涂：用量 5 - 8 g/cm²，方法同第一涂

抛光（可选）：尼龙盘抛光（拉丝基材，或着色时推荐采用）

UV 固化：全干，能量要求 400mJ/cm². 速度 10m/min

包装

20 公斤

工具清洗

使用酒精清洗胶辊。

保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 6 个月。

注意

保存在阴凉处。

危险等级：不适用（闪点：不适用）

废弃处理

液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。

包装材料：马口铁。