

甲板油

产品描述

碧欧®甲板油是以天然植物油为基料的户外木器涂料，主要用于保护户外木地板，木栈道，露台，船甲板等，也适用于其他户外木制品，如外墙板，花园家具，凉亭，栅栏等。碧欧甲板油具有优异的耐候性。植物油能深入渗透入木材内，并使木材表面具有优异的防水耐脏性。涂层不会开裂或剥落，今后如需翻新，无须打磨，只需要再涂一遍碧欧甲板油。碧欧甲板油亦可作为面涂，涂在碧欧户外着色涂层（例如调色的碧欧清油）之上，以保护和延长颜色的耐久性。

碧欧甲板油干燥快，因而便于户外施工，以利于在涂刷过程和干燥过程中避开下雨。

对于户外阳光直晒处，推荐用碧欧®专用色浆调色的碧欧甲板油。（在阳光直晒时，无色透明甲板油不提供防紫外线的性能）。或使用碧欧防 UV 清油 8300。

产品编号

003 – 半光

表面处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，旧的油漆需清除干净。
根据最终需要的表面效果，用 120-180 目砂纸打磨木材表面。

使用

开罐即用，无须稀释。充分搅拌。2 涂。

用硬毛刷或海绵滚筒，延木材纹理涂上薄薄一遍即可。

第一涂后 6-8 小时后可涂第二遍。

也可使用喷涂。

干燥时间（在温度 20°C,相对湿度 50%,通风良好情况下）

表干（不粘灰）： 约 6-8 小时；

硬干： 约 24 小时；

完全固化： 7-14 天

涂布率

硬木： 16 m² / 公升 / 1 涂

软木： 10 m² / 公升 / 1 涂

涂布率因木材种类，木材新旧程度，表明光滑程度以及施工方法等不同而有显著差异。

包装

2.50 公升、20 公升

工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

保养及翻新

无需打磨。根据使用环境及磨损状态，用 **biohouse® 碧欧 甲板油** 每 1-2 年保养一次；根据磨损状态确认是否需要翻新处理。

成分

天然植物油为基料，无铅助剂，无苯溶剂。

保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。

注意

吸有涂料的布应展开干燥，不要皱成一团（干燥中的油布有自燃的危险）。保存在儿童不能接触的地方。
保存在阴凉处。危险等级： 不适用（闪点：68.5℃）

废弃处理

干燥后的涂料可作为家庭废弃物处理。液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。
包装材料：马口铁；空罐可回收循环利用。

（更新 2012 年 5 月）