

## 隐形油

### 产品描述

**Biohouse®碧欧 隐形油**是以植物油为基料的水性木器涂料。用于浅色木材，如橡木，水曲柳，榉木，枫木等，使涂装后的木材保持素板的本色和原有光泽，看上去如同未做涂装，但却具有优异的防水耐脏性能。适用于各种室内木制品，尤其是木地板和家具。主要适合工厂辊涂或喷涂施工，也可适用于刷涂和布擦。干燥快。

隐形油不含溶剂，VOC 含量 $\leq 25\text{g/L}$ ，无气味。

### 符合认证/测试报告

EN71-3 欧盟儿童玩具安全标准

ISO17226-1 甲醛释放量（未检出）

### 产品编号

9600 缎光

9601 全哑

### 基材处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 15%，

木材表面砂光至 180#到 240#

### 使用

使用前充分搅拌。如需稀释，可加入蒸馏水稀释。

建议先在小面积上试涂，以确认是否所需的效果

### 施工条件

建议施工温度 10-25° C，相对湿度 30%-70%

#### 1. 辊涂机施工：

辊涂二涂，每涂的涂布量为  $15 - 20 \text{ g/m}^2$ 。第一涂后自然晾干约 2 小时，用#300 或#400 砂带细砂或用抛光机抛光，再按相同的涂布量辊涂第二涂。自然晾干。

#### 2. DIY 施工

第一涂必须用水稀释，根据木材吸收率稀释 10%~30%。用优质尼龙刷或超细纤维滚沿木纹方向薄薄地涂刷第一遍。如果是大面积施工，如地板，合理规划施工区域，将大面积分割成若干小区域（比如  $2 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ ）依次施工，从而确保接缝处的施工是“湿碰湿”的，以便及时调整接缝处的涂布量，否则容易产生接缝痕迹。

干燥约 2 小时后，用#320 或更细砂纸轻砂一遍，之后彻底清除砂尘，再用相同的方法涂第二遍，第二涂可不用稀释。

### 表干/硬干时间

20°C / 50%相对湿度条件下，

表干： 约 30 分钟；

重涂间隔：约 2 小时

硬干： 约 24 小时

(根据涂布量和施工工艺有差异);

### 防水性能

20℃时，在通风良好的状况下，7~14 天后达到最佳防水性能。在此期间不要用水清洁表面，尽可能延长打包时间。

### 涂刷面积

刷涂： 10 m<sup>2</sup> /公升 (2 涂)

### 包装

5L 塑料桶

### 工具清洗

施工完毕，应在 10 分钟内尽快用水清洁。

### 保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 2 年以上。

(2017 年 3 月更新)