

## 隐形油 2C

### 产品描述

**Biohouse®碧欧 隐形油 2C** 是以植物油为基料的双组份水性木器涂料。特别适合用于浅色木材，如橡木，白蜡木，榉木，松木等，使涂装后的木材最大限度保持素板的本色和原有光泽，光泽可低于 5 度（60° 角）。涂装后的木材具有优良的防水耐脏性能。适用于各种室内木制品，尤其是木地板和家具。隐形油 2C 适合多种施工方式，包括刷涂，油漆辊辊涂，也适合喷涂或工厂辊涂机辊涂。

### 符合认证/测试报告

EN71-3 欧盟儿童玩具安全标准

### 产品编号

9612 超哑

7190 水性固化剂

### 基材处理

旧涂层必须彻底打磨掉，木材表面须清洁、无粉尘。含水率不高于 12%。

木材表面砂光至 180#到 240#

### 使用

建议施工温度 10-25°C，相对湿度 30%-70%。

在隐形油 2C 中加入 6%水性固化剂 7190，（即 5L 隐形油 2C 中加入 1 罐 275ml 水性固化剂 7190），加入后充分搅拌。加入固化剂的隐形油 2C 必须在 3 小时内用完。

建议先在小面积上试涂，以确认是否是所需的效果

#### 1. 刷涂或油漆辊筒辊涂

如果是大面积施工，如地板，合理规划施工区域，将大面积分割成若干小区域（比如 2 m x 4 m）依次施工，从而确保接缝处的施工是“湿碰湿”的，以便及时调整接缝处的涂布量，否则容易产生接缝痕迹。

涂刷第一遍时，如有必要，可将隐形油加入 5%-10%水稀释，用优质尼龙刷或超细纤维辊筒(毛高≤5mm)沿木纹方向均匀地涂刷第一遍，涂布量约 40-60g/m<sup>2</sup>。保持良好通风，干燥约 6-8 小时，用 240#或 320#砂纸轻砂一遍，之后彻底清除砂尘，再用相同的方法涂第二遍。

#### 2. 喷涂

喷涂 2 遍，每遍涂布量约 40-50g/m<sup>2</sup>。两涂之间需在通风良好处晾干约 6 小时，干燥后用 240#或 320#砂纸轻砂一遍。

#### 3. 油漆线辊涂

用海绵辊，至少辊涂 2 遍，每遍涂布量约 40g/m<sup>2</sup>。两涂之间需在通风良好处晾干约 6 小时，干燥后用 240#或 320#砂纸轻砂一遍。

### 表干/硬干时间

20°C / 50%相对湿度条件下，

表干：约 4 小时

重涂间隔：约 6 小时

硬干： 约 7 天

（根据涂布量和施工工艺有差异）；

### 涂刷面积

10 – 12.5 m<sup>2</sup> /公升 （刷涂 2 涂）

涂刷面积因施工方法，涂布量及表面粗糙程度而显著不同。

### 包装

5L、20L 塑料桶

### 工具清洗

施工完毕，应在 10 分钟内尽快用水清洁。

### 保养及翻新

日常使用中，用吸尘器吸尘后用拧干的拖把清洁，涂装后的第 1 周之内，勿用水清洁。较脏的表面可以使用 PH 中性清洁剂(如碧欧天然皂液，请参见相应产品说明)清洗。根据使用状况及磨损状况，用碧欧保养油 418 定期保养；如需翻新，在表面再涂一遍碧欧隐形油 2C 即可。

### 保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 2 年。

（2023 年 10 月更新）