

零度油

产品描述

Biohouse®碧欧零度油是双组分水性木器涂料，用于室内木制品，如家具和地板。涂装后，木材素板的颜色几乎不改变，光泽可最低至 1 度(60°)或<1 度(20°)。木材如同未涂装的视觉效果。

Biohouse®碧欧 零度油具有优良的防水耐脏和耐刮性能。

产品编号

9618 超哑

7190 水性固化剂

基材处理

旧涂层必须彻底打磨掉，木材表面须清洁、无粉尘。含水率不高于 12%，建议木材表面砂光至 180#到 240#。

使用

建议施工温度 10-25° C。

加入 6%水性固化剂 7190，并充分搅拌。加入固化剂的零度油必须在 3 小时内用完。

建议先在小面积上试涂，以确认是否所需的效果。

推荐用喷枪喷涂 3 遍，每遍的涂布量约 40g/m² (不含喷涂损耗)。每遍施工后，大约 2-4 小时，可用 320#或 400#砂纸打磨。如希望用刷子或辊筒施工，则第一涂零度油可加 10%水稀释，或用碧欧保色油代替零度油作为第一涂。选用优质尼龙刷或超细纤维辊筒(5mm)沿木纹方向均匀地涂刷。

干燥时间

20°C / 50%相对湿度条件下，

表干： 约 30 分钟；

重涂间隔：约 2-4 小时

彻底固化：约 48 小时

(根据涂布量和施工工艺有差异)；

涂刷面积

25 m² /公升 (1 涂)

涂刷面积因施工方法，涂布量及表面粗糙程度而显著不同。

包装

5L、20L 塑料桶

工具清洗

施工完毕，应在 10 分钟内尽快用水清洁。

保质期

保存在阴凉干燥处，未开封时，可存储 2 年。

(2024 年 6 月更新)