

## 工业硬质蜡油

### 产品描述

**Biohouse®碧欧工业硬质蜡油**是以天然植物油和植物蜡为基料的木器涂料，适用于室内各种木制品，尤其是木地板和家具。因其干燥快速，故特别适合地板厂或家具厂使用。

植物油渗透入木材内，形成开放式，防水、防脏的表面涂层。涂层不开裂、不起壳、不剥落的特点，并且对各种常见的冷液体具有极佳的抵抗性，例如：葡萄酒、咖啡、茶、水果汁及可乐等。

碧欧工业硬质蜡油不含任何对人体有害的物质。干燥后的涂层符合美国 FDA 食品接触安全标准以及欧盟儿童玩具安全标准 EN71-3。

### 测试及认证

**Biohouse®碧欧工业硬质蜡油**通过下列测试及认证：

FDA 21CFR175.300 美国 FDA 食品接触安全测试

EN71-3 符合欧盟儿童玩具安全标准

GB/T4893-7 国标家具表面漆膜理化性能试验第 7 部分耐冷热温差

### 产品编号

9302 - 超哑

9301 - 哑光

9300 - 缎光

9310 - 半光

### 表面处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，旧的油漆需清除干净。

用 **180 目或 240 目砂纸打磨木材表面**，太细的打磨会阻碍油的渗透，导致慢干并影响最终防水性能。

### 使用

开罐即用，无须稀释，使用前请充分搅拌。

#### 1. 辊涂机施工：

第 1 涂用海绵辊，涂布量为 30 - 35 g/m<sup>2</sup>。之后下线，置于通风良好处自然晾干。干燥后用杜邦丝或抛光带抛光。第 2 涂用海绵辊，涂布量为 20 - 25 g/m<sup>2</sup>。之后下线，置于通风良好处自然晾干。

#### 2. 擦涂或刷涂：

沿木纹方向，用布擦涂或用碧欧专用刷刷涂，涂布量约为 20 - 30 g/m<sup>2</sup>。让木材吸收 15-30 分钟后，用布轻轻将多余的油收掉，放置于通风良好处晾干。干燥后，上第 2 涂之前可根据需要用 800 目砂纸或抛光棉抛光。再用同样的方法上第二遍油。

**干燥时间**（在温度 20℃,相对湿度 50%,通风良好情况下）

表干：约 3 小时；

重涂间隔：约 24 小时；

彻底固化：7 天

### 包装

2.5 公升、10 公升、20 公升

## 工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

## 保养及翻新

如系地板，根据使用状况及磨损状态，用 **biohouse®碧欧 保养油 411 或 418** 定期保养；

家用：每半年到 1 年 1 次；

商用：每月 1 - 2 次（视人流量而定）；

根据磨损状态确认是否需要翻新，如翻新处理，无需打磨，彻底清洁后，重涂一遍 **biohouse®碧欧 硬质蜡油** 即可。

详见《碧欧油面地板维护指导》

## 成分

天然植物油及植物蜡为基料，脱芳香脂肪族烃（不含苯、甲苯、二甲苯），二氧化硅、无铅助剂。

## 保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。

## 注意

吸有涂料的布应展开干燥，不要皱成一团（干燥的油布有自燃的危险）。保存在儿童不能接触的地方。

保存在阴凉处。危险等级： 不适用

## 废弃处理

干燥后的涂料可作为家庭废弃物处理。液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。

包装材料：马口铁；空罐可回收循环利用。

（2023 年 12 月更新）